



Indicado para pacientes de bajo riesgo de ulceración y no considerados bariátricos

Composición: Espuma de poliuretano de 15 cm. de grosor (+/-1) de 30 kg de densidad y *HR (High Resilience). Espuma de célula abierta que le aporta una mayor capacidad de recuperación (resiliencia)* .

Resistente al fuego según norma ISO 3795

Mayor resistencia a la deformación

Funda Dartex

- Color azul
- Lavable a 90º sin encogimiento.
- Esterilizable en autoclave a 134ºC
- Certificado Oeko-tex (cumple las normas en vigor respecto al medio ambiente)
- Resistencia a la rotura: NF G 37-103
- Resistencia al desgarro: NF G 07-146
- Adhesión: BS 3424 part. 7 1982
- Impermeabilidad: cumple la norma NF G07-057. Prueba de la columna de agua superada. Mayor de 200 cm.
- Permeable al vapor de agua, por tanto, transpirable, cumple la norma ASTM E 96-66. Transpirabilidad mayor de 1250 g/m² en 24 horas a 37.8ºC.
- Resistencia al fuego, cumple la norma BS 7175 section 3 crib 5.
- Se puede limpiar aplicando desinfectantes.
- Tratamiento Sanitized anti bacteria.
- Tratamiento Sanitized anti hongos.
- Tratamiento antiácaros.
- Tratamiento antiestático.